

TECHNISCHES MERKBLATT

Oka DK

Dichtkleber und wasserfreier Montagekleber

- Zur Anbindung von Kiesel Dichtmanschetten, Dichtbahn oder Dichtband an Einbauteile aus Metall, Kunststoff und andere geeigneten Untergründen
- Montagekleber für Holz- und Kunststoffsockelleisten
- Kleben von Glas, Edelstahl, Aluminium, Keramik, Kunststoff, Holz und Beton
- lösemittel- und silikonfrei
- nahezu geruchlos
- wasserfest



BESCHREIBUNG

Oka DK ist ein anwendungsfertiger, 1-komponentiger, elastischer Dicht- und Montagekleber auf Basis SMP mit extrem hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit. **Oka DK** haftet auf allen üblichen Untergründen im Bauwesen, wie z.B. Styropor, Holz, Stein, Gips sowie PVC, Metall und anderen geeigneten Untergründen. **Oka DK** ist geeignet um Abdichtungen im Verbund (AIV) in Kombination mit unserem **Kiesel Dichtband, Dichtband Basic**, unserer **Kiesel Dichtecke innen / Kiesel Dichtecke außen, Innenecke Basic / Außenecke Basic**, **Kiesel Dichtmanschette Wand / Kiesel Dichtmanschette Boden** und unserer **Kiesel Dichtbahn** sowie unseren flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsmassen **Okamul DF, Servoflex DMS 1K Plus SuperTec, Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec** und **Okamul PU-FCA** herzustellen und diese an Einbauteile wasserdicht anzubringen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Es sind alle bauüblichen Untergründe geeignet, mit Ausnahme von PE, PP, PTFE, Silicon und Bitumen. Der Untergrund muss tragfähig und für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sein. Untergründe aus Metall und Kunststoff sind mechanisch anzuschleifen, anschließend mit Aceton zu reinigen. Saugfähige Untergründe können mit unseren Grundierungen grundiert werden. Alle Untergründe können leicht feucht, müssen jedoch sauber, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein.

Auch als Montagekleber für Naturstein und Spiegel – auf Eignung prüfen.

Nicht geeignet in Kombination mit Chlorid (Pools).

VERARBEITUNG

Im Abdichtsystem:

Mit Kartuschenpistole den Dichtkleber **Oka DK** auf den vorhandenen Untergrund aufbringen und mit einer Glättspachtel luftporenfrei aufspachteln. Auf größeren Flächen mit den geeigneten Kammspachteln, z.B. 4 mm Zahngröße, vollflächig auf den Untergrund aufkämmen und das zu verklebende Systemzubehör bestehend aus o.g. **Dichtbändern, Dichtecken, Dichtmanschetten** oder **Dichtbahn** innerhalb von 5 Minuten auflegen, und mit der glatten Seite der Zahnkelle unter Druck anpressen. Lufteinschlüsse sind zu vermeiden.

Als Montagekleber:

Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitzufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte der Klebstoff befeuchtet werden. Eine Probeverklebung wird empfohlen.

Unser Produkt kann überstrichen oder überlackiert werden. Die Verträglichkeit zwischen Beschichtung und unserem Produkt muss vor der Anwendung durch den Anwender/Verarbeiter überprüft werden – ggf. Probeschichtung vornehmen.

Bei der Verwendung als Fugenfüllstoff das Material in die vorbereitete Fuge (z.B. Hinterfüllschnur) einbringen und sofort mit geeigneten Glättmitteln abziehen und glätten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	weiß
Konsistenz	standfeste Paste
Dichte	1,4 g/cm ³ (EN ISO 1183-1)
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C (Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Durchhärtezeit*	ca. 2-3 mm innerhalb den ersten 24 Stunden
Einlegezeit*	Hautbildezeit bis ca. 2 - 3 Minuten
Shore-A-Härte	ca. 55 (ISO 868)
Reißdehnung	230 % (ISO 37, Typ 3)
Zugfestigkeit	3,5 N/mm ² (ISO 37, Typ 3)
EMICODE	EC1 ^{Plus}
Lagerung	frostfrei und trocken lagern, ca. 18 Monate lagerfähig (bei +5 °C bis +25 °C)

* Bei +25 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

VERBRAUCH

ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Reinigungstuch **Ki CleanTex** reinigen.

VERPACKUNG/PALLETIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
12 x 310 ml Kartuschen	60370	4015705603704

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke

sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 02.07.2025/ag